

OBRA: Control de Calidad – LUZAGUI

PARA: Ing. Gianmarco Pendola

FECHA: 4-jul-2022

CANTERA: LUZAGUI

UBICACIÓN: KM 8, Vía Salitre

ENSAYO DE GRANULOMETRIA (INEN 696)

APERTURA TAMICES	Peso retenido acumulado (gr)	% retenido acumulado	% pasante acumulado	Especificaciones
1"	0	0	100	
3/4"	2405	24,8	75,2	
3/8"	7320	75,5	24,5	
# 4	9700	100	0	
# 8				
# 50				
#200				
TOTAL	9700			

ENSAYO PARA DETERMINAR MATERIALE DELETEREO EN AGREGADOS (AASHTO T 112)

FRACCION	Peso Inicial (gr)	Peso retenido tamiz lavado	% delectereos fraccion	% retenido granul.original	Promedio de Delectereos
1" - 3/4"	2405	2400	0,21	24,8	0,05
3/4" - 3/8"	2000	1990	0,50	50,7	0,25
3/8" - # 4	1000	998	0,20	24,5	0,05
					0,35

OBSERVACIONES:

Contenido de Delectereos cumple la especificacion no mayor del 1%